

Sika® Icolflex®-130

아스팔트 기반 경제적인 고탄성 비노출 방수제

기술 정보

- 조성 : 수용성 아스팔트
- 고형분 함량 : 45~55%
- 신장률 : 300%
- 인장강도 : 0.5N/mm²

특징 및 이점

- 경제적인 솔루션
- 빠르고 쉽게 도장 가능

포장

플라스틱통 20kg

도장시스템

단독으로 2회 이상 도장 혹은 Sikalastic Reemat Premium - 120과 같은 보강재 사용 가능

▶ Target Segments

개인주택, 상업용 및 주거용 아파트
건물 : 학교, 사무실, 병원
인프라 : 폐수처리장, 공항, 데이터센터

▶ Target Applications (Roofing & WP)


지하구조물, 벽, 지하실, 맨홀 등의 방수 포디엄,
지붕 등 지상 구조물

사용방법

도구



그라인더 및 바닥 청소도구



토크형 흙손



브러시



전기 믹서

혼합방법

(라이닝에만 적용)



1 미리 측정된 양의 Sika Proof® Membrane 을 믹싱 드럼에 넣습니다.



2 Sika Proof® Membrane에 약 20-50% 깨끗한 물(중량기준)을 추가하고 잘 섞습니다.




3 3분 안에 잘 섞어주세요.

건설




1 표면을 갈아서 청소하세요.



2 20~30% 깨끗한 물(중량기준)을 Sika® Icolflex®-130에 희석하여 프라이머 대응으로 도포합니다.



3 1회 도장(무희석)후 건조될 때까지 기다립니다(~4시간).



4 1회 도장면의 크로스 방향으로 2회 도장 (무희석)후 건조될 때까지 기다립니다. (3~4겹 적용 가능)



5 보호를 위해 ~15-20mm 두께의 Sika Latex® TH 모르타르 층을 바르십시오.

소요량

- 프라이머 : ~0.2 - 0.3kg / m²
 - 1회 도장 : ~0.6kg / m² / 레이어
 - 2회 도장 : ~0.6kg / m² / 레이어
 - 3회 도장(필요 시) : ~0.6kg / m² / 층
- 자세한 사항은 제품 PDS를 참조 바랍니다.

씨카코리아(주)



서울사무소 서울특별시 강남구 논현로 419, 3층 (역삼동, PMK빌딩) T 02-6912-1500(고객문의) F 02-6912-1555
본사/공장 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724 (구수리 304) T 031-8056-7777 F 031-8056-7788
울성공장 충북 음성군 금왕읍 금일로 64번길 70 (각회리 612-6) T 043-883-1223 F 043-883-1228
군산공장 전북 군산시 산단동서로 97 (오식도동 816-5) T 063-471-7982 F 063-471-7984

- ▲ 본 자료의 제시된 제반 사항에 대한 문의는 대리점이나 당사 영업부로 연락하여 주십시오.
- ▲ 기재된 내용은 본 자료에 인쇄된 발행일 기준으로 작성되었습니다.
- ▲ 제품의 사양은 임의적으로 변경될 수 있습니다.
- ▲ 본 자료는 제품소개 및 설명하기 위한 목적으로 제작되어 규격 및 보급자료로 인용할 수 없습니다.

BUILDING TRUST

