

# 제품 설명서

## SikaCor®-100 ES

폴리아마이드 경화형 2액형 에폭시 타이코트

### 개요

SikaCor®-100 ES는 폴리아마이드 경화형의 에폭시 타이코트 도료로서 자체 방청성을 겸비한 제품. 동절기에도 경화건조가 빠르며 작업성이 특히 뛰어난 제품.

### 용도

SikaCor®-100 ES 은 경험 있는 전문가에 의해서만 시공되어야 합니다.

- 방오도료의 부착력 향상을 위한 타이코트
- 침수부위 에폭시 방청 사양의 마감용
- 1 액형 마감 도장사양을 위한 베리어코트

### 특징 / 장점

- 내수성 우수
- 동절기 경화성 우수
- 자체 최대 재도장 간격 제한이 없음
- 알키드 및 우레탄 상도와 부착력 우수
- 우수한 내마모성 및 내충격성
- 도막의 유연성이 뛰어나

### 제품정보

포장	SikaCor®-100 ES PT-A 13L SikaCor®-100 ES PT-B 2L
외관 / 색상	회색, 흑색
유효기간	12개월
저장조건	그늘지고 통풍이 잘되는 곳에 보관하며 옥외 야적할 경우 직사광선을 피할 수 있도록 천막을 덮어서 보관
비중	약 1.4
부피고형분	56% ± 2

### 시스템 정보

시스템	<p><u>추천도장사양</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1st : SikaCor®-200 EI 100 - 150µm</li> <li>▪ 2nd : SikaCor®-100 ES 75 - 150µm</li> <li>▪ 3rd : SikaCor® A/F 36 HA 100 - 150µm (도장사양에 따름)</li> </ul> <p>*제품 및 도장사양에 관한 세부사항은 씨카코리아(주) 기술진에 문의</p>
-----	--

### 시공정보

혼합비	주제 : 경화제 = 87 : 13 (부피비)
-----	--------------------------

시너	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SikaCor Thinner No.7</li> <li>▪ 10%(부피) 이내로 희석하여 사용</li> <li>▪ 과도한 희석은 흐름성 저하 및 경화 지연의 원인이 됨</li> </ul>
소요량	평활한 면에 건조도막두께 100µm 도포시 5.6m <sup>2</sup> /ℓ
층두께	추천건조도막두께 75 - 150 마이크론
표면 온도	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 수분의 응축을 방지하기 위하여 소지 온도는 이슬점 온도보다 최소 3°C 이상 높아야한다.</li> <li>▪ 상대습도 85% 이하에서 도장</li> </ul>
가사시간	최소 4 시간 (20°C)
대기 시간/오버코팅	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 최소 : 8시간 /20°C</li> <li>▪ 최대 : 5 일</li> </ul>
건조 시간	지축건조 : 6 시간 이내(20°C)

## 적용방법

### 에어리스 스프레이도장

- 노즐구경 : 0.019~0.025 inch
- 분사압력 : 2100 psi

### 에어스프레이도장

- 노즐구경 : 1.8~2.0 mm
- 분사압력 : 40~60 psi

### 붓 및 로울러 도장

- 국소부위 터치업 도장시

## 표면 전처리

- 표면의 기름기나 불순물은 완전히 제거 후 표면처리
- Steel : 블라스트 세정 SSPC-SP10(SIS Sa2½)
- 표면조도 : 40 ~ 70 마이크론
- 구도막표면 : 오염물질제거

## 제품 자료 근거

모든 이 서류에 기재된 기술자료는 실험실 시험을 기반으로 작성된 것입니다. 실제 측정된 자료는 현장여건에 따라 달라질수 있습니다.

## 국내법적 제한사항

본 제품의 성능은 각 지역의 규격을 만족해야 하므로 지역마다 다를수 있습니다. 현장에서의 정확한 적용을 위해서는 그 지역의 제품 설명서를 참조하십시오.

## 환경 보건 안전 자료

제품의 운송, 취급, 저장 그리고 폐기등과 관련된 정보에 대해서는 물리적, 독성, 생태학적 그리고 다른 안전관련 자료들을 포함하는 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

## 법적 고지

씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하게 보관, 취급되고 정상적인 조건하에서 사용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것입니다. 본 자료는 제품 설명서에 명시된 조건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 참조하여 반드시 확인 하십시오. 씨카코리아는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건과 다른 경우, 당사와 사전 협의되지 않은 사항에 대해서는 책임 지지 않습니다. 제품의 사용자는 적용하고자 하는 공법과 목적에 부합되는지를 사전 시험을 통하여 검증하여야 합니다. 사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제공을 요구할 수 있습니다. 상기의 문구는 스위스 Baar 에 위치한 씨카 본사의 법률팀의 허가로만 변경할 수 있습니다.

씨카코리아(주)  
 서울특별시 강남구 논현로 135길 16  
 Tel : + 82 2 6912 1500  
 Fax : +82 2 6912 1555  
 web: <http://kor.sika.com>



제품 설명서  
 SikaCor®-100 ES  
 3월 2019, 버전 01.01  
 020602000400000009

SikaCor-100ES-ko-KR-(03-2019)-1-1.pdf

