

제품 설명서

SikaCor® A/F 36-HA (FN)

어망용 방오도료 (TBT FREE)

개요

SikaCor® A/F 36-HA (FN)은 자기마모형 폴리머를 사용한 어망용 방오도료로서, 해중 동, 식물류에 대한 방오능력이 우수한 제품이다. 특히 어망과의 부착력 및 도막의 유연성이 매우 우수한 제품이다.

용도

SikaCor® A/F 36-HA (FN) 은 경험 있는 전문가에 의해 서만 시공되어야 합니다.

- 어망용 방오도료
- 가두리 양식장의 정치망용

특징 / 장점

- 해수 중에서 강도 및 유연성이 향상
- 해양생물 및 이물질의 부착을 장기간 방지
- 어망의 굴곡과 비틀림에도 도료가 잘 적응
- 균열 및 탈리가 발생 최소화
- 탁월한 경제성

제품정보

포장	SikaCor® A/F 36-HA (FN) 15L
외관 / 색상	적갈색
유효기간	12개월
저장조건	그늘지고 통풍이 잘되는 곳에 보관하며 옥외 야적할 경우 직사광선을 피할 수 있도록 천막을 덮어서 보관
비중	약 1.4
부피고형분	약 50%

시공정보

시너	SikaCor Thinner No.7 사용
소요량	어망사 직경이 2mm, 그물코 크기 1 inch X 1 inch인 어망 기준 : 10 - 15평 / 1캔 (15L) (실제사용량이며 도장 방법, 조건 등에 따라 달라질 수 있음)
시공 가능 온도	제품 온도는 10~35°C를 유지하며 최소 5°C 이상에서 도장 작업할 것을 권장
건조 시간	지속건조 : 1 시간 이내(20°C)

적용방법

표면 전처리

- 도장 작업 전 어망의 염분을 청수로 깨끗이 씻어낸 후 완전히 건조시켜야 한다.
- 어망은 완전히 깨끗하고, 건조되어 있어야 하며, 수분이 응축되지 않도록 유의한다.

시공

침적도장

제품 자료 근거

모든 이 서류에 기재된 기술자료는 실험실 시험을 기반으로 작성된 것입니다. 실제 측정된 자료는 현장여건에 따라 달라질 수 있습니다.

국내법적 제한사항

본 제품의 성능은 각 지역의 규격을 만족해야 하므로 지역마다 다를 수 있습니다. 현장에서의 정확한 적용을 위해서는 그 지역의 제품 설명서를 참조하십시오.

환경 보건 안전 자료

제품의 운송, 취급, 저장 그리고 폐기등과 관련된 정보에 대해서는 물리적, 독성, 생태학적 그리고 다른 안전관련 자료들을 포함하는 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

법적 고지

씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하게 보관, 취급되고 정상적인 조건하에서 사용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것입니다. 본 자료는 제품 설명서에 명시된 조건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 참조하여 반드시 확인 하십시오. 씨카코리아는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건과 다른 경우, 당사와 사전 협의되지 않은 사항에 대해서는 책임 지지 않습니다. 제품의 사용자는 적용하고자 하는 공법과 목적에 부합되는지를 사전 시험을 통하여 검증하여야 합니다. 사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제공을 요구할 수 있습니다. 상기의 문구는 스위스 Baar 에 위치한 씨카 본사의 법률팀의 허가로만 변경할 수 있습니다.

씨카코리아(주)
서울특별시 강남구 논현로 135길 16
Tel : + 82 2 6912 1500
Fax : +82 2 6912 1555
web: <http://kor.sika.com>



제품 설명서
SikaCor® A/F 36-HA (FN)
4월 2019, 버전 01.01
020601000050000022

SikaCorAF36-HAFN-ko-KR-(04-2019)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

