

## 제품 설명서

# Sikament®-1000 HL

고성능 AE감수제(축진형 타입)

### 개요

Sikament®-1000 HL은 나프탈렌 설폰산 염을 주성분으로 하고, 유기 첨가제를 사용한 양질의 고성능 AE감수제 축진형이다. Sikament®-1000 HL은 시멘트 분산작용과 공기연행 작용에 의해 단위수량 감소, 작업성, 압축강도, 수밀성 등을 증진시켜 콘크리트의 내구성을 향상시킨다.

### 용도

- 각종 토목 구조물의 동절기 공사에 적합
- 레미콘 공장 동절기 배합용
- 내구성 향상 및 단위수량 감소
- 조기강도를 요하는 구조물

### 특징 / 장점

- 저온에서 조기 강도를 증진시킬 수 있다.
- 시멘트 입자의 분산작용과 적당한 공기 연행작용으로 콘크리트의 작업성을 개선하고 수밀성, 내구성을 증대시킨다.
- 감수율은 기준 콘크리트 대비 18% 이상이다.
- 블리딩이 적기 때문에 골재 분리 및 콘크리트의 침하가 적으며 무염화 타입이다.

### 승인 / 규격

Sikament®-1000 HL은 KS F 2560 AE감수제 축진형 및 고성능 AE감수제 규격을 만족하는 제품이다.

### 제품정보

화학성분	나프탈렌 설폰산 염과 무기 첨가제
포장	200kg/drum, 1,000kg/IBC, 탱크로리/bulk
외관 / 색상	암갈색
유효기간	최초의 포장상태로 저장 시 제조일로 부터 12개월
저장조건	기존의 포장상태를 손상하지 않은 상태에서 5°C ~25°C 범위의 햇빛이 직접 노출되거나 동결되지 않는 조건에서 저장
비중	1.20 ± 0.05 ( 20°C 측정 시 )

### 기술정보

특별한 조인	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikament®-1000 HL 제품의 사용량 증가 사용전 당사 기술진과 사전 협의하여야 한다.</li> <li>▪ 정확한 사용량을 알기 위해 시험 배합 후 사용해야 한다.</li> </ul>
--------	--

### 시공정보

추천 사용량	시멘트 중량의 0.5~2.0%
상용성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 폴리카본산 제품과 혼용 사용을 금지한다.</li> <li>▪ 다른 제품군과 혼합사용 시 확인 후 사용한다.</li> </ul>

## 적용방법

### 투입

Sikament®-1000 HL은 혼합수에 첨가하거나 혼합수의 50~70% 가 첨가되어진 후 콘크리트에 직접 첨가될 수 있다. Sikament®-1000 HL은 건조한 골재나 시멘트에 투입하는 것은 바람직하지 않다. 최적의 성능을 얻기위한 최소 혼합시간은 혼합조건 및 믹서의 성능에 따라 다르나 60초 이상이 추천된다. 사용량이 많을수록 콘크리트에 혼합되는 물량은 재료분리를 방지하기 위해서 감소되어야 한다.

### 추가정보

과량의 배합수를 사용하거나 추가적인 물을 투입할 경우 블리딩이나 재료분리 현상이 나타날 수 있다. 과량투입 시 재료분리 현상 및 경화 지연 현상이 발생할 우려가 있으므로 정확한 양을 투입해야 한다. 얼거나 침전이 생겼을 경우, Sikament®-1000 HL을 대기온도에서 천천히 녹히고 충분한 교반 후 사용될 수 있다. Sikament®-1000 HL을 포함하는 콘크리트는 초기의 급격한 수분증발을 억제하기 위해서 양생포나 양생제 (당사의 Sika Antisol 등) 의 사용을 추천한다.

### 제품 자료 근거

모든 이 서류에 기재된 기술자료는 실험실 시험을 기반으로 작성된 것입니다. 실제 측정된 자료는 현장여건에 따라 달라질 수 있습니다.

## 국내법적 제한사항

본 제품의 성능은 각 지역의 규격을 만족해야 하므로 지역마다 다를 수 있습니다. 현장에서의 정확한 적용을 위해서는 그 지역의 제품 설명서를 참조하십시오.

### 환경 보건 안전 자료

안전한 취급, 저장, 폐기 등에 대한 정보와 제안 등에 대하여 사용자들은 물리적, 독성 생태학적, 위험과 관련된 자료 등을 포함하는 최신의 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하시기 바랍니다.

### 법적 고지

씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하게 보관, 취급되고 정상적인 조건하에서 사용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것입니다. 본 자료는 제품 설명서에 명시된 조건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 참조하여 반드시 확인 하십시오. 씨카코리아는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건과 다른 경우, 당사와 사전 협의되지 않은 사항에 대해서는 책임 지지 않습니다. 제품의 사용자는 적용하고자 하는 공법과 목적에 부합되는지를 사전 시험을 통하여 검증하여야 합니다. 사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제공을 요구할 수 있습니다. 상기의 문구는 스위스 Baar 에 위치한 씨카 본사의 법률팀의 허가로만 변경할 수 있습니다.

씨카코리아(주)  
서울특별시 강남구 논현로 135길 16  
Tel : + 82 2 6912 1500  
Fax : +82 2 6912 1555  
web: <http://kor.sika.com>



제품 설명서  
Sikament®-1000 HL  
3월 2019, 버전 01.01  
021302011000000790

Sikament-1000HL-ko-KR-(03-2019)-1-1.pdf

