

## 제품 설명서

# Sikagard® CF Primer

무항변형 2액형 폴리우레탄계 하도

### 개요

Sikagard® CF Primer는 폴리이소시아네트 경화형과 2액형 폴리우레탄도료이다. 목재 소지면의 침투형 실러로 다공성을 메꾸어 주어 소지면을 강화시키고 후속 도료와의 부착력을 보강 시켜주는 무항변 타입의 제품이다. FDA 승인 제품

### 용도

- 목재 및 합판의 코팅
- 전형적인 내구성 및 내마모성이 요구되는 장식물 등

### 특징 / 장점

- 우수한 도장 작업성
- 목재면의 강도 보강 및 우수한 방수성
- 우수한 내마모성, 내충격성 및 내약품성
- 목재의 침투성 우수
- 상도와의 뛰어난 부착력

### 승인 / 규격

FDA 21 CFR 175.300

### 제품정보

포장	Sikagard® CF Primer PT-A 3.3L Sikagard® CF Primer PT-B 6.7L
외관 / 색상	회색 / 주문색상에 따름
유효기간	12개월
저장조건	그늘지고 통풍이 잘되는 곳에 보관하며 옥외 야적할 경우 직사광선을 피할 수 있도록 천막을 덮어서 보관.
비중	약 1.0
부피고형분	약 18%

### 시스템 정보

시스템	<p><u>추천도장사양</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1st : Sikagard® CF Primer 50 마이크론</li> <li>• 2nd : Sikagard® CF Topcoat 50 마이크론</li> </ul> <p>* 제품 및 도장사양에 관한 세부사항은 씨카코리아(주) 기술진에 문의</p>
-----	--

### 시공정보

혼합비	주제 : 경화제 = 3.3 : 6.7
소요량	평활한 면에 건조도막두께 50마이크론 도포시 3.65m <sup>2</sup> /ℓ
층두께	추천건조도막두께 50-75 마이크론

## 피착재 온도

- 수분의 응축을 방지하기 위하여 소지 온도는 이슬점 온도보다 최소 3°C 이상 높아야 한다.
- 도장 시 상대습도는 85% 이하여야 한다.

## 가사시간

5시간 (20°C)

## 대기 시간/오버코팅

최소: 4시간/10°C, 2시간/20°C, 1시간/30°C  
최대: 제한없음

## 적용방법

### 에어리스 스프레이도장

- 노즐구경 : 0.017~0.025 inch
- 분사압력 : 2100 psi

### 에어스프레이도장

- 노즐구경 : 1.8~2.0 mm
- 분사압력 : 40~60 psi
- \* 붓 및 로울러 도장 가능

## 피착재 준비 작업

- 선행도장 : 표면의 기름, 염분, 먼지 등 오염물질이 없는 깨끗한 상태
- 장기 폭로된 구도막 : 기름 및 이물질 등을 제거 후 도장

## 제품 자료 근거

모든 이 서류에 기재된 기술자료는 실험실 시험을 기반으로 작성된 것입니다. 실제 측정된 자료는 현장여건에 따라 달라질 수 있습니다.

## 국내법적 제한사항

본 제품의 성능은 각 지역의 규격을 만족해야 하므로 지역마다 다를 수 있습니다. 현장에서의 정확한 적용을 위해서는 그 지역의 제품 설명서를 참조하십시오.

## 환경 보건 안전 자료

제품의 운송, 취급, 저장 그리고 폐기등과 관련된 정보에 대해서는 물리적, 독성, 생태학적 그리고 다른 안전관련 자료들을 포함하는 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

## 법적 고지

씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하게 보관, 취급되고 정상적인 조건하에서 사용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것입니다. 본 자료는 제품 설명서에 명시된 조건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 참조하여 반드시 확인 하십시오. 씨카코리아는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건과 다른 경우, 당사와 사전 협의되지 않은 사항에 대해서는 책임 지지 않습니다. 제품의 사용자는 적용하고자 하는 공법과 목적에 부합되는지를 사전 시험을 통하여 검증하여야 합니다. 사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제공을 요구할 수 있습니다. 상기의 문구는 스위스 Baar 에 위치한 씨카 본사의 법률팀의 허가로만 변경할 수 있습니다.

씨카코리아(주)  
서울특별시 강남구 논현로 135길 16  
Tel : + 82 2 6912 1500  
Fax : +82 2 6912 1555  
web: <http://kor.sika.com>



제품 설명서  
Sikagard® CF Primer  
3월 2019, 버전 01.01  
020606020010000001

SikagardCFPrimer-ko-KR-(03-2019)-1-1.pdf